Westlake LDPE EF602

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF602 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) ذو معدل انصهار جزئي مع متانة ممتازة. يُقترح استخدامه في الأفلام شديدة التحمل وأكياس الشحن، وفي تطبيقات الانكماش الصناعية. يمكن استخدامه كمثبت للفقاعات في الأفلام الغنية بـ LLDPE. التطبيقات/الاستخدامات: أكياس قمامة وبطانات شديدة التحمل، أغشية انكماش صناعية، تجميع وتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة فائقة الارتفاع مقاومة شد عالية قابلية جيدة للإحكام الحراري	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام تبْطين فيلم قابل للانكماش كيس تعبئة ثقيل	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع	165 MPa 217 MPa	- 23931.27 psi 31473.25 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	17.2 MPa 10.3 MPa	- 2494.65 psi 1493.89 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	150 % 680 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.