Westlake LDPE EF606

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF606 عبارة عن راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) يُقترح استخدامه في البطانات متعددة الجدران والأغراض العامة، ولاستخدامه كراتينج مزيج في تطبيقات التعبئة والتغليف للأغراض العامة. يتميز بقابلية معالجة ممتازة، وهو مثبت فقاعات ممتاز في الخلطات الغنية بـ LLDPE. التطبيقات/الاستخدامات: أكياس القمامة، بطانات للأغراض العامة، بطانات متعددة الجدران، بطانات صناعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة قابلية جيدة للإحكام الحراري	- -	- -
الاستخدامات	تبْطين أكياس خلط	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.2 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	26.9 MPa	3901.52 psi	ASTM D882
	17.9 MPa	2596.18 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	130 g	4.59 oz	ASTM D1709

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.