Westlake LDPE EF608

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF608 عبارة عن راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) ذو مؤشر انصهار عالي يُقترح استخدامه في أغشية الملابس الرقيقة وغيرها من الأغشية التي تتطلب سحبًا ممتازًا. إن مؤشر الانصهار العالي يجعل هذه المادة خيارًا جيدًا في تطبيقات المزج كناقل للخلطات الرئيسية أو غيرها من المركزات. التطبيقات/الاستخدامات: راتينج أساسي للمزج، مركزات الألوان، خلطات رئيسية للإضافات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشتت قابلية تشغيل جيدة	- -	- -
الاستخدامات	مركب مادة مركزة ماستر باتش اللون	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ	-	-
	مركب	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D882
	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	580 %	-	ASTM D882
	730 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	95 g	3.35 oz	ASTM D1709

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.