Westlake LDPE EF677

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EF677 عبارة عن راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) ذو مؤشر انصهار عالي يُقترح استخدامه في أغشية الملابس، أو التطبيقات الأخرى التي تتطلب سحبًا ممتازًا. هذه المادة هي أيضًا خيار ممتاز لتطبيقات رغوة البولي إيثيلين. التطبيقات/الاستخدامات: أغشية ملابس ذات سحب عالي، أغشية الغسيل والتنظيف الجاف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية تشغيل جيدة تقشير جيد	- -	- -
الاستخدامات	أفلام رغوة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	51 µm	2.01 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	138 MPa	20015.24 psi	ASTM D882
	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	20.7 MPa	3002.29 psi	ASTM D882
	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	250 %	-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	95 g	3.35 oz	ASTM D1709

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.