Westlake LDPE EF796

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake Polyethylene EF796 عبارة عن تركيبة منخفضة الكثافة يُقترح استخدامها في تطبيقات الأغشية التي تتطلب توازنًا جيدًا للخصائص مثل أغشية المحولات للتعبئة والتغليف الصناعية والتعبئة والتغليف للأغراض العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.921 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 38	mil 1.5	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 220	psi 31908.36	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 26.0	psi 3770.99	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 250	-	-
	% 750	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 100	oz 3.53	ASTM D1709A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 94.0	F° 201.2	ASTM D1525

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	70	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C° 182-193	F° 379.4 - 359.6	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.