Westlake LDPE EM182AA

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

البولي إيثيلين منخفض الكثافة WESTLAKE EM182 عبارة عن تركيبة منخفضة الكثافة تستخدم للحقن بالقولبة. إنها مادة ممتازة لقولبة الأغطية وإغلاقات الحاويات الأخرى لأنها تتم معالجتها بسهولة على معدات القولبة الأوتوماتيكية لإنتاج عناصر قولبة بلمعان ووضوح ومقاومة للالتواء ممتازة. يجب على المستخدمين التأكد بأنفسهم من أن استخدامهم لهذا المنتج آمن وقانوني ومناسب تقنيًا لتطبيقاتهم المقصودة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاوم للالتواء	-	-
الاستخدامات	حاويات	-	-
	مستحضرات التجميل	-	-
	تغليف المواد الغذائية	-	-
	أغطية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	سلع رياضية	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	8.27 MPa	1199.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	90 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	228 MPa	33068.66 psi	ASTM D790

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	149-166 C°	300.2 - 330.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.