Westlake LLDPE LF1020

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake LF1020 هو LLDPE بوتين يتميز بمزايا ميكانيكية ممتازة وتقليل السماكة. وهو مناسب لتبطين العلب، والتغليف المطاطي، والأغشية الزراعية، والخلط مع LDPE. يتوفر هذا المنتج بتركيبات مختلفة من مواد التشحيم والمواد المانعة للالتصاق. التطبيق/الاستخدامات: التغليف المطاطي، الأغشية الزراعية، أكياس القمامة، الهياكل المبثوقة المشتركة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مونومر مشترك بوتين	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	تبْطين	-	-
	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	لف بالتمدد	-	-
	تطبيق زراعي	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ صب بالبثق المشترك بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.918 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	ASTM D882
	207 MPa	30022.87 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D882
	10.3 MPa	1493.89 psi	ASTM D882
	35.9 MPa	5206.86 psi	ASTM D882
	24.8 MPa	3596.94 psi	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	120 g	4.23 oz	ASTM D1709A

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.