Westlake LLDPE LF1040

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake LF1040 عبارة عن راتنج بوتين LLDPE بخصائص ميكانيكية وإحكام ممتازة. يمكن استخدامه في الأغشية المطاطية وتطبيقات تبطين العلب، وهو مناسب للمزج مع LDPE في تطبيقات التعبئة والتغليف. التطبيق/الاستخدامات مخزون المزج تعبئة المواد الغذائية غلاف مطاطي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مونومر مشترك بوتين قابلية جيدة للإحكام الحراري	- -	- -
الاستخدامات	أفلام تبْطين خلط لف بالتمدد تغليف المواد الغذائية	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم النفخ	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	193 MPa	27992.33 psi	ASTM D882
	214 MPa	31038.13 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D882
	21.4 MPa	3103.81 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	700 %	-	ASTM D882
	900 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	110 g	3.88 oz	ASTM D1709A

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.