Westlake LLDPE LF2010

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake LF2010 عبارة عن LLDPE هيكسين بصلابة متزايدة مناسبة للأغشية شديدة التحمل وأكياس الشحن. تحتوي هذه المادة على مساعد معالجة لتحسين سهولة البثق، ويمكن مزجها مع LDPE لتعزيز خصائص القوة. التطبيق/الاستخدامات الأكياس والأكياس الأغشية الزراعية أكياس القمامة والبطانات الهياكل المبثوقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مساعد معالجة	-	-
الميزات	مونومر هيكسين مشترك قابلية تشغيل جيدة	- -	- -
الاستخدامات	أفلام تبْطين أكياس خلط تطبيق زراعي	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ صب بالبثق المشترك بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.926 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع	255 MPa 290 MPa	- 36984.69 psi 42061.02 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	44.8 MPa 41.4 MPa	- 6497.7 psi 6004.57 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	700 % 900 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	210 g	7.41 oz	ASTM D1709A

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.