Westlake LLDPE LF2018

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake LF2018 عبارة عن LLDPE هيكسين مناسب للأغشية شديدة التحمل وأكياس الشحن. تتميز هذه المادة بصلابة متزايدة، ويمكن مزجها مع LDPE لتعزيز خصائص القوة. التطبيق/ الاستخدامات: الأكياس والأكياس شديدة التحمل الأغشية الزراعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مونومر هيكسين مشترك	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	تطبيق زراعي	-	-
	كيس تعبئة ثقيل	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم النفخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.924 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.80 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع	283 MPa 372 MPa	- 41045.75 psi 53954.14 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	42.1 MPa 37.2 MPa	- 6106.1 psi 5395.41 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	1100 % 1100 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	300 g	10.58 oz	ASTM D1709

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.