Westlake LLDPE LF2020

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake LF2020 عبارة عن LLDPE هيكسين بخصائص فيزيائية ممتازة وخصائص إحكام حراري، مما يسمح بتقليل القياس والمزج مع مواد أخرى. تشمل التطبيقات النموذجية الأغشية المطاطية والأكياس والأكياس شديدة التحمل والأغشية الزراعية وأكياس القمامة والبطانات. هذه المادة متوفرة بمستويات مختلفة من الانزلاق ومنع الالتصاق. التطبيق/الاستخدامات: الأكياس والأكياس الأغشية الزراعية أكياس القمامة والبطانات الهياكل المبثوقة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مونومر هيكسين مشترك	-	-
	قابلية جيدة للإحكام الحراري	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	تبْطين	-	-
	أكياس	-	-
	خلط	-	-
	تطبيق زراعي	-	-
	كيس تعبئة ثقيل	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ صب بالبثق المشترك بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع	 207 MPa 248 MPa	- 30022.87 psi 35969.42 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
قوة الشد	 40.7 MPa 28.3 MPa	- 5903.05 psi 4104.58 psi	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
استطالة الشد	 670 % 900 %	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	220 g	7.76 oz	ASTM D1709A

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	15 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.