MXSTEN® CV77516

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Mxsten CV Plastomer CV77516 هو بلاستومر بولي إيثيلين مصمم لبثق الأفلام المنفوخة ولا يحتوي على إضافات مانعة للانزلاق أو مانعة للالتصاق. تُظهر الأفلام المنتجة بهذا الراتينج درجة حرارة بدء إغلاق منخفضة جدًا مع نافذة التصاق ساخن واسعة. تشمل الميزات الأخرى لهذا الراتينج صلابة أعلى ونقطة انصهار عالية. التطبيقات/الاستخدامات؟ - فيلم منفوخ؟ - تغليف المواد الغذائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة صلابة، عالية مطابقة التعرض للأغذية	- - -	- - -
الاستخدامات	أفلام تغليف المواد الغذائية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	56.5 MPa	8194.65 psi	ASTM D882
	44.1 MPa	6396.18 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	750 %	-	ASTM D882
	1100 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	1700 g	59.96 oz	ASTM D1709A
درجة حرارة بدء الختم	88.0 C°	190.4 F°	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	60	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	7.0 %	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.