MXSTEN® CV77523

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	Plastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

MXSTEN® CV77523 هو بلاستومر بولي إيثيلين مصمم لبثق الأفلام المنفوخة ويحتوي على نسبة انزلاق عالية، ونسبة منع التصاق عالية جدًا، وإضافات مساعدة لمعالجة البوليمر. تُظهر الأفلام المنتجة بهذا الراتينج خصائص قوة جيدة جدًا، ودرجات حرارة بدء إغلاق منخفضة. التطبيقات/الاستخدامات: أنابيب زراعية، فيلم منفوخ، تغليف المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	نعومة عالية	-	-
	مقاومة عالية للتكتل	-	-
	مساعد معالجة	-	-
الميزات	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	-
	نعومة عالية	-	-
	مقاومة عالية للتكتل	-	-
	قوة جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
الاستخدامات	أفلام	-	-
	Pipe fittings	-	-
			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق زراعي تغليف المواد الغذائية	- -	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.906 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D882
	145 MPa	21030.51 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	7.58 MPa	1099.39 psi	ASTM D882
	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D882
	51.7 MPa	7498.46 psi	ASTM D882
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	ASTM D882
	1000 %	-	ASTM D882
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	1200 g	42.32 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	450 g	15.87 oz	ASTM D1922
	650 g	22.93 oz	ASTM D1922

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	C° 82.0	F° 179.6	Internal method

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	35	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	% 30	-	ASTM D1003

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.