# WEVO-CHEMIE Polyurethanes PD 4/385

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | WEVO-CHEMIE GmbH | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PD 4/385 هي مادة من مادة البولي يوريثين. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PD 4/385 هي: مثبط للهب، مرونة جيدة، مقاومة للرطوبة. تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات السيارات الكهربائية / الإلكترونية

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مرونة جيدة<br>امتصاص ماء منخفض إلى معدوم | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>إلكترونيات السيارات<br>تطبيقات كهربائية/إلكترونية<br>لوحات الدوائر المطبوعة | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | سائل | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | الصب | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **امتصاص الماء** | 0.20 % | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | -60.0 C° | -76.0 F° | TMA |
| **التوصيل الحراري** | 0.22 W/m/K | - | ISO 22007-2 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف اللهب** | HB | - | UL 94 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مكونات التصلب الحراري** | نسبة الخلط بالوزن: 34<br>نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | 10-30 min | - | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | 1200-1600 cP | - | - |
| **درجة حرارة التشغيل** | -60 °C to 120 | -76.0 - 248.0 F° | - |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **الكثافة** | | - | - |
| | g/cm³ 0.910-0.930 | - | - |
| | g/cm³ 1.20-1.24 | - | - |
| **صلابة شور** | 70-78 | - | ISO 868 |
| **قوة الشد** | MPa 9.00 | psi 1305.34 | ISO 527 |
| **استطالة الشد عند الكسر** | % 210 | - | ISO 527 |
| **القوة الكهربائية** | kV/mm 25 | - | IEC 60243 |
| **السماحية النسبية** | 3.10 | - | IEC 60250 |
| **المقاومة الحجمية** | 4.2E+14 ohms·cm | - | IEC 60093 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.