WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300 هو مادة من البولي يوريثان. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300 هي: مثبط للهب، لزوجة منخفضة. التطبيق النموذجي لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 304/300: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.40	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 28.0	F° 82.4	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.20	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 50 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 15-50	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 400-600	-	-
درجة حرارة التشغيل	-20 to 120 °C	-4.0 - 248.0 F°	-
الكثافة	g/cm³ 0.980-1.02 g/cm³ 1.20-1.24	- - -	- - -
صلابة شور	45-50	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 10.0	psi 1450.38	ISO 527

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	80 %	-	ISO 527
القوة الكهربائية	24 kV/mm	-	IEC 60243
السماحية النسبية	3.40	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.