WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 390/300

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 390/300 هي مادة من مادة البولي يوريثين. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمة الأساسية لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 390/300: مثبط للهب. التطبيق النموذجي لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 390/300: تطبيقات كهربائية / إلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108835-218744	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- -	- -
رقم ملف UL	E108835	-	-
الأشكال	سائل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	0.30 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-4.00 C°	24.8 F°	TMA
التوصيل الحراري	0.40 W/m/K	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 30 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	5.0-50 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	800-900 cP	-	-
درجة حرارة التشغيل	-40 °C to 130	-40.0 - 266.0 F°	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.20-1.24	-	-
	g/cm³ 1.28-1.31	-	-
صلابة شور	38-42	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 7.00	psi 1015.27	ISO 527
استطالة الشد عند الكسر	% 88	-	ISO 527
القوة الكهربائية	kV/mm 32	-	IEC 60243
السماحية النسبية	5.50	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	6.7E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.