WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 552 FL/300

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 552 FL/300 هي مادة من البولي يوريثين. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمة الأساسية لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 552 FL/300: تصنيف اللهب. تشمل التطبيقات النموذجية: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية، السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108835-218746	-	-
الاستخدامات	إلكترونيات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- - -	- - -
رقم ملف UL	E108835	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.40	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 15.0	F° 59.0	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.61	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 20 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 2.0-45	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 1000-1300	-	-
درجة حرارة التشغيل	-40 to 130 °C	-40.0 - 266.0 F°	-
الكثافة	g/cm³ 1.20-1.24 g/cm³ 1.56-1.60	- - -	- - -
صلابة شور	65-70	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 6.00	psi 870.23	ISO 527

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد عند الكسر	62 %	-	ISO 527
القوة الكهربائية	29 kV/mm	-	IEC 60243
السماحية النسبية	5.60	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	5.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.