WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU FL/300 M 590

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 590 FL/300 M عبارة عن مادة بولي يوريثين. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمة الأساسية لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 590 FL/300 M: مصنفة مقاومة للاشتعال. التطبيق النموذجي لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 590 FL/300 M: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108835-100142521	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- -	- -
رقم ملف UL	E108835	-	-
الأشكال	سائل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	0.30 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	9.00 C°	48.2 F°	TMA
التوصيل الحراري	0.66 W/m/K	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 18 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	5.0-40 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	1200-2000 cP	-	-
درجة حرارة التشغيل	-25 °C to 130	-13.0 - 266.0 F°	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.20-1.24	-	-
	g/cm³ 1.58-1.65	-	-
صلابة شور	55-60	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 9.00	psi 1305.34	ISO 527
استطالة الشد عند الكسر	% 35	-	ISO 527
القوة الكهربائية	kV/mm 28	-	IEC 60243
السماحية النسبية	5.60	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.