WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU FL/300 RE 9251

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 9251 FL/300 RE هي مادة بولي يوريثان. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 9251 FL/300 RE هي: مقاومة اللهب مقاومة للحرارة تشمل التطبيقات النموذجية: التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108835-100041164	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمة الحرارية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- - -	- - -
رقم ملف UL	E108835	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	سائل	-	
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 1.3	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 20.0-	F° 4.0-	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.57	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 15 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 15-40	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 1300-1800	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التشغيل	-40 to 135 °C	-40.0 - 275.0 °F	-
الكثافة		-	-
	1.20-1.24 g/cm³	-	-
	1.53-1.56 g/cm³	-	-
صلابة شور		-	ISO 868
	35-40	-	-
	85-90	-	-
قوة الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ISO 527
استطالة الشد عند الكسر	80 %	-	ISO 527
القوة الكهربائية	27 kV/mm	-	IEC 60243
السماحية النسبية	7.80	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.