WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600 عبارة عن مادة بولي يوريثين. هذا المنتج متاح في أمريكا الشمالية أو أوروبا، وطريقة المعالجة هي: الصب. الخصائص الرئيسية لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/1M/600 هي: مثبط/مصنف للاشتعال مقاومة للحرارة تشمل مجالات التطبيق النموذجية: التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية صناعة السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمة الحرارية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية إلكترونيات السيارات تطبيق في مجال السيارات لوحة دوائر مطبوعة	- - - -	- - - -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 2.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 30.0-	F° 22.0-	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.30	-	ISO 22007-2

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	-
درجة حرارة التشغيل	C°	-	-
الكثافة	g/cm³ g/cm³	- - -	- - -
صلابة شور		-	ISO 868
قوة الشد	MPa 6.00	psi 870.23	ISO 527

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استطالة الشد عند الكسر	100 %	-	ISO 527
القوة الكهربائية	22 kV/mm	-	IEC 60243
السماحية النسبية	7.50	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	6.7E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.