WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU FL/900 925/71

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/71 FL/900 هي مادة بولي يوريثان. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 925/71 FL/900 هي: مقاومة اللهب موصلة مرونة جيدة تشمل التطبيقات النموذجية: المواد اللاصقة / الأشرطة التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية السيارات تطبيقات درجة الحرارة العالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E108835-100654044	-	-
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	موصل حراريًا	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	ربط	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات درجة الحرارة العالية لوحات الدوائر المطبوعة	- -	
رقم ملف UL	E108835	-	-
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 1.3	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 31.0-	F° 23.8-	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.86	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-0	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 10	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
عمر الوعاء (Pot Life)	10-60 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	3000-4000 cP	-	-
درجة حرارة التشغيل	-40 to 135 °C	-40.0 - 275.0 F°	-
الكثافة	1.20-1.24 g/cm³ 1.70-1.78 g/cm³	- - -	- - -
صلابة شور	75-85	-	ISO 868
القوة الكهربائية	27 kV/mm	-	IEC 60243
السماحية النسبية	7.80	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	1.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.