WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU M/600 930

المصنع	WEVO-CHEMIE GmbH	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 930 M/600 هي مادة بولي يوريثان. وهي متوفرة في أوروبا أو أمريكا الشمالية للصب. السمات الهامة لـ WEVO-CHEMIE Polyurethanes PU 930 M/600 هي: مقاومة اللهب مقاومة للمواد الكيميائية التصاق جيد تشمل التطبيقات النموذجية: السيارات التطبيقات الكهربائية / الإلكترونية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مقاومة كيميائية جيدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات إلكترونيات السيارات تطبيقات كهربائية/إلكترونية لوحات الدوائر المطبوعة	- - - -	- - - -
الأشكال	سائل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الصب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 1.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 30.0	F° 86.0	TMA
التوصيل الحراري	W/m/K 0.36	-	ISO 22007-2

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 33 نسبة الخلط حسب الوزن: 100	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 10-45	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 1800-2200	-	-
درجة حرارة التشغيل	-40 °C to 140	-40.0 - F° 284.0	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة		-	-
	g/cm³ 1.20-1.24	-	-
	g/cm³ 1.39-1.42	-	-
صلابة شور	60-65	-	ISO 868
قوة الشد	MPa 12.0	psi 1740.46	ISO 527
استطالة الشد عند الكسر	% 140	-	ISO 527
القوة الكهربائية	kV/mm 31	-	IEC 60243
السماحية النسبية	5.00	-	IEC 60250
المقاومة الحجمية	3.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.