Witcom ABS AS-FR

المصنع	Witcom Engineering Plastics B.V.	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Witcom ABS AS-FR هو منتج أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في أوروبا. تشمل الخصائص: تصنيف اللهب مثبط للهب مضاد للكهرباء الساكنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة مثبط للهب	- -	- -
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة مثبط للهب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.50-0.90 %	-	ISO 2577

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa	-	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1700 MPa	246564.6 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	50.0 MPa	7251.9 psi	ISO 178
قوة صدمة إيزود المحززة	7.9 kJ/m²	3.76 ft·lb/in²	ISO 180/1A
قوة صدمة إيزود غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 180/1U

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/A

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+9 إلى 1.0E+11 ohms	-	ASTM D257
المقاومة الحجمية	1.0E+9 إلى 1.0E+11 ohms·cm	-	ASTM D257
تصنيف اللهب	V-0	-	ISO 1210

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.