Xuchuan 6160/B-8260 (Sole)

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan 6160/B-8260 (النعل) هو منتج من مادة البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. وتشمل الخصائص: قوة عالية ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة ومقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل قوة عالية مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.900-1.10 g/cm³	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 1.010-1.020 g/cm³ 1.080-1.200	- -	- -
اللزوجة		-	-
	Pa·s 1.00-1.40	-	-
	Pa·s 0.700-1.10	-	-
صلابة الديورومتر	65-70	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انثناء روس (-20°C)	لا يوجد تشقق	-	-
تآكل ويليامز	cc/php 60.0-100	-	-
قوة الشد	MPa 9.00-12.0	psi 1740.46 - 1305.34	-
استطالة الشد	% 600-720	-	-
قوة التمزق	kN/m 29.0-42.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 6.0-8.0	-	-
وقت نهاية الصعود	sec 40.0-50.0	-	-
قوة الالتصاق	kN/m 39.2-58.8	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 470-500	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق		-	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
وقت التسخين المسبق			-
			-
			-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	hr 8.0-10.0	-	
	hr 8.0-12.0	-	
درجة حرارة المعالجة		-	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 64 إلى 66	-	-
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 45.0-55.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.