# Xuchuan 6180/B-8280 (Mid-sole)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Xuchuan 6180/B-8280 (النعل الأوسط) هو منتج من مادة البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. وتشمل الخصائص: قوة عالية ومقاومة للتآكل

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة جيدة للتآكل<br>قوة عالية | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | أحذية | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 0.450-0.550 g/cm³ | -<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | 1.010-1.020 g/cm³ | - | |
| | 1.080-1.200 g/cm³ | - | |
| **اللزوجة** | | - | - |
| | 1.00-1.40 Pa·s | - | - |
| | 0.800-1.20 Pa·s | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 50-60 | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **انثناء روس (-10°C)** | لا يوجد تشقق | - | - |
| **تآكل ويليامز** | 60.0-100 cc/php | - | - |
| **قوة الشد** | 4.60-8.80 MPa | 667.17 - 1276.33 psi | - |
| **استطالة الشد** | 330-430 % | - | - |
| **قوة التمزق** | 19.0-31.0 kN/m | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **وقت التكون (Cream Time)** | 6.0-7.0 sec | - | - |
| **وقت نهاية الصعود** | 40.0-50.0 sec | - | - |
| **قوة الالتصاق** | 39.2-58.8 kN/m | - | - |
| **كثافة الرغوة حرة الصعود** | 230-260 kg/m³ | - | - |
| **درجة حرارة التسخين المسبق** | | - | - |
| | 50-60 C° | 122.0 - 140.0 F° | - |
| | 50-60 C° | 122.0 - 140.0 F° | - |
| **وقت التسخين المسبق** | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | - | |
| | hr 8.0-10.0 | - | |
| | hr 8.0-12.0 | - | |
| **درجة حرارة المعالجة** | | - | - |
| | C° 40-45 | F° 113.0 - 104.0 | - |
| | C° 40-45 | F° 113.0 - 104.0 | - |
| **مكونات التصلب الحراري** | | - | - |
| | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | - | - |
| | نسبة الخلط بالوزن: 92 إلى 94 | - | - |
| **وقت إزالة القالب** | min 3.0-5.0 | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة القالب** | C° 45.0-55.0 | F° 131.0 - 113.0 | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.