Xuchuan CPU-1195/B-8260

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan CPU-1195/B-8260 هو منتج من مادة البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أحذية	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
		-	-
	1.080-1.200 g/cm³	-	-
	1.010-1.020 g/cm³	-	-
اللزوجة			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	mPa·s 700-1100 mPa·s 1000-1400	- cP 1100.0 - 700.0 cP 1400.0 - 1000.0	- - -
صلابة الديورومتر	95	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انثناء روس (-10°C)	لا يوجد تشقق	-	-
تآكل ويليامز	cc/php 60.0-100	-	-
قوة الشد	MPa 14.0-18.0	psi 2610.68 - 2030.53	-
استطالة الشد	% 550-650	-	-
قوة التمزق	kN/m 40.0-60.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
كثافة الرغوة حرة الصعود	g/cm³ 1.100	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق	C° 50-60 C° 50-60	- F° 140.0 - 122.0 F° 140.0 - 122.0	- - -
وقت التسخين المسبق	hr 8.0-10.0 hr 8.0-12.0	- - -	- - -
درجة حرارة المعالجة	C° 40-45 C° 40-45	- F° 113.0 - 104.0 F° 113.0 - 104.0	- - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط بالوزن: 120	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب	min 30	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 45.0-55.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.