# Xuchuan XCD-465

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Xuchuan XCD-465 هو منتج من مادة البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تشمل الخصائص: التصاق جيد مرونة جيدة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية الربط<br>مرونة درجة حرارة منخفضة | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | جلد صناعي | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **محتوى المواد الصلبة** | 64-66 % | - | - |
| **اللزوجة** | 60.0-90.0 Pa·s | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المذيبات** | DMF، TOL | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 1.96-2.45 MPa | 284.27 - 355.34 psi | - |
| **قوة الشد** | 39.2 MPa | 5685.49 psi | - |
| **استطالة الشد** | 350 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.