# Xuchuan XCW-6033

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou) | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Xuchuan XCW-6033 هو منتج بولي يوريثين. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Xuchuan XCW-6033 الحقائب / البطانات والسلع الاستهلاكية. الخاصية الأساسية: جماليات جيدة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | تشطيب سطح جيد<br>ناعم | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | أكياس<br>أحذية<br>جلد صناعي | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **محتوى المواد الصلبة** | 29-31 % | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللزوجة** | 160-220 Pa·s | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المذيبات** | DMF | - | - |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 2.94 MPa | 426.41 psi | - |
| **قوة الشد** | 34.3 MPa | 4974.8 psi | - |
| **استطالة الشد** | 650 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.