Xuchuan 1007N/B-5301

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan 1007N/B-5301 هو منتج من مادة لدائن البولي يوريثين الحراري الإيلاستومر (بولي إيثر (TPU-Polyether). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. الخاصية الأساسية: مقاومة جيدة للعوامل الجوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاوم للتحلل المائي	- -	- -
الاستخدامات	أحذية إطارات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.400-0.650 g/cm³	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 1.010-1.020 g/cm³ 1.080-1.200	- -	- -
اللزوجة	mPa·s 400-800 mPa·s 300-600	cP 800.0 - 400.0 cP 600.0 - 300.0	- - -
صلابة الديورومتر	50-80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تآكل أكرون	cm³/1.61 km 0.0500-0.100	-	-
قوة الشد	MPa 3.00-5.00	psi 725.19 - 435.11	-
استطالة الشد	% 290-360	-	-
قوة التمزق	kN/m 10.0-20.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 8.0-10.0	-	-
وقت نهاية الصعود	min 1.0-1.2	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 200-320	-	-
احتفاظ قوة التحلل المائي (70°C)	%	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق	C° 50-60 C° 60-70	- F° 140.0 - 122.0 F° 158.0 - 140.0	- - -
وقت التسخين المسبق			- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	
	hr 2.0-4.0	-	
	hr 10.0-15.0	-	
درجة حرارة المعالجة		-	-
	C° 30-35	F° 95.0 - 86.0	-
	C° 35-40	F° 104.0 - 95.0	-
المرونة	% 30-40	-	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن:	-	-
	100	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 91 إلى 93		
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C° 35.0-45.0	F° 113.0 - 95.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.