Xuchuan 1065G/B-5009

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	-TPU Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan 1065G/B-5009 هو منتج من مادة لدائن البولي يوريثين الحرارية المرنة (بولي إيثر (TPU-Polyether). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Xuchuan 1065G/B-5009 السلع الاستهلاكية والتطبيقات البحرية. الخاصية الأساسية: قوة عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية مقاوم للتحلل المائي	- -	- -
الاستخدامات	أحذية تطبيقات بحرية	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.500-0.700 g/cm³	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	1.010-1.020 g/cm³ 1.080-1.200 g/cm³	- -	- -
اللزوجة	400-800 mPa·s 300-600 mPa·s	400.0 - 800.0 cP 300.0 - 600.0 cP	- - -
صلابة الديورومتر	65-80	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	8.0-10.0 sec	-	-
وقت نهاية الصعود	1.0-1.2 min	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	250-350 kg/m³	-	-
احتفاظ قوة التحلل المائي (70°C)	%	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق	50-60 C° 60-70 C°	122.0 - 140.0 F° 140.0 - 158.0 F°	- - -
وقت التسخين المسبق	2.0-4.0 hr 10.0-15.0 hr	- - -	- - -
درجة حرارة المعالجة	30-35 C° 35-40 C°	86.0 - 95.0 F° 95.0 - 104.0 F°	- - -
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط بالوزن: 110	- - -	- - -
وقت إزالة القالب	7.0-9.0 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 3.50-5.50	psi 797.71 - 507.63	-
استطالة الشد	% 380-450	-	-
قوة التمزق	kN/m 17.0-22.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 35.0-45.0	F° 113.0 - 95.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.