Xuchuan 3070/B-8280

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan 3070/B-8280 هو منتج من مادة لدائن البولي يوريثين الحراري الإيلاستومر (بولي إستر) (TPU-Polyester). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتشمل الخصائص: جماليات جيدة وقابلية جيدة للمعالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة تشطيب سطح جيد	- -	- -
الاستخدامات	إطارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.500-0.700 g/cm³	- -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 1.010-1.020	-	
	g/cm³ 1.080-1.200	-	
اللزوجة		-	-
	Pa·s 1.00-1.40	-	-
	Pa·s 0.800-1.20	-	-
صلابة الديورومتر	55-68	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 8.0-10.0	-	-
وقت نهاية الصعود	min 1.0-1.2	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 240-260	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق		-	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
وقت التسخين المسبق		-	-
	hr 6.0-8.0	-	-
	hr 8.0-12.0	-	-
درجة حرارة المعالجة		-	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
	C° 38-42	F° 107.6 - 100.4	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 7.50-9.00	psi 1305.34 - 1087.79	-
استطالة الشد	% 340-450	-	-
قوة التمزق	kN/m 24.0-33.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 45.0-55.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.