Xuchuan A-7130/B-6280

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan A-7130/B-6280 هو منتج من مادة لدائن حرارية من مادة البولي يوريثين (بوليستر) (TPU-Polyester). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Xuchuan A-7130/B-6280 السلع الاستهلاكية والتطبيقات البحرية. السمة الأساسية: مقاومة درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة عالية	-	-
	مقاوم للتحلل المائي	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
الاستخدامات	أحذية	-	-
	تطبيقات بحرية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³ 0.400-0.600	-	-
		-	-
	g/cm³ 1.010-1.020	-	-
	g/cm³ 1.080-1.200	-	-
اللزوجة		-	-
	Pa·s 1.00-1.40	-	-
	Pa·s 0.700-1.10	-	-
صلابة الديورومتر	33-58	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 7.0-9.0	-	-
وقت نهاية الصعود	sec 50.0-60.0	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 210-240	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق		-	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
	C° 50-60	F° 140.0 - 122.0	-
وقت التسخين المسبق		-	-
	hr 8.0-10.0	-	-
	hr 8.0-12.0	-	-
درجة حرارة المعالجة		-	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
	C° 38-42	F° 107.6 - 100.4	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 64 إلى 66	-	-
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 4.00-6.00	psi 870.23 - 580.15	-
استطالة الشد	% 470-660	-	-
قوة التمزق	kN/m 18.0-26.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 45.0-55.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.