Xuchuan A-9016/B-8016

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	-TPU Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan A-9016/B-8016 هو منتج من مادة لدائن البولي يوريثين الحرارية المرنة (البوليستر) (TPU-Polyester). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. تشمل الخصائص: جماليات جيدة صلابة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد صلابة عالية كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.400-0.500 g/cm³	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 1.010-1.020 g/cm³ 1.080-1.200	- -	- -
اللزوجة		-	-
	Pa·s 1.50-2.50 Pa·s 0.600-0.800	- -	- -
صلابة الديورومتر	70-80	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انثناء روس (C°23)	لا يوجد تشقق	-	-
قوة الشد	MPa 7.00-8.50	psi 1232.82 - 1015.27	-
استطالة الشد	% 300-400	-	-
قوة التمزق	kN/m 20.0-25.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 6.0-8.0	-	-
وقت نهاية الصعود	sec 25.0-30.0	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 180-250	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق		-	-
	C° 50-60 C° 50-60	F° 140.0 - 122.0 F° 140.0 - 122.0	- -
وقت التسخين المسبق		-	-
	hr 6.0-8.0 hr 8.0-12.0	- -	- -
درجة حرارة المعالجة			

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
	C° 38-42	F° 107.6 - 100.4	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 84 إلى 86	-	-
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 55.0-65.0	F° 149.0 - 131.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.