Xuchuan A-9080W/B-6088

المصنع	Xuchuan Chemical Co., Ltd (Suzhou)	**الفئة**	-TPU Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Xuchuan A-9080W/B-6088 هو منتج من مادة لدائن البولي يوريثين الحرارية المرنة (البوليستر) (TPU-Polyester). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السلع الاستهلاكية. تشمل الخصائص: جماليات جيدة صلابة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة عالية كثافة منخفضة Pleasing Surface Appearance	- - -	- - -
الاستخدامات	أحذية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.350-0.600 g/cm³	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	g/cm³ 1.010-1.020 g/cm³ 1.080-1.200	- -	- -
اللزوجة		-	-
	Pa·s 1.00-1.30 Pa·s 0.600-0.800	- -	- -
صلابة الديورومتر	60-88	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تآكل ويليامز	cc/php 130-200	-	-
قوة الشد	MPa 4.00-7.00	psi 1015.27 - 580.15	-
استطالة الشد	% 200-300	-	-
قوة التمزق	kN/m 11.0-20.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت التكون (Cream Time)	sec 6.0-8.0	-	-
وقت نهاية الصعود	sec 30.0-40.0	-	-
كثافة الرغوة حرة الصعود	kg/m³ 210-260	-	-
درجة حرارة التسخين المسبق		-	-
	C° 50-60 C° 50-60	F° 140.0 - 122.0 F° 140.0 - 122.0	- -
وقت التسخين المسبق		-	-
	hr 6.0-8.0 hr 6.0-8.0	- -	- -
درجة حرارة المعالجة			

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	C° 40-45	F° 113.0 - 104.0	-
	C° 38-42	F° 107.6 - 100.4	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
وقت إزالة القالب	min 5.0-7.0	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C° 45.0-55.0	F° 131.0 - 113.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.