Zhongfa AS AS-G

المصنع	Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.	**الفئة**	AS
المادة المالئة	30% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Zhongfa AS AS-G هو مادة أكريلونيتريل ستايرين كوبوليمر (AS)، وحشوها هو حشو بنسبة 30٪. هذا المنتج متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن. الميزات الرئيسية لـ Zhongfa AS AS-G هي: قوة عالية، قابلية معالجة جيدة، ثبات أبعاد جيد، مقاومة للحرارة. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الأجهزة الكهربائية، الأثاث، صناعة السيارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	ثبات أبعاد جيد مقاومة شد عالية قابلية تشغيل جيدة سيولة جيدة مقاومة حرارة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أجهزة كهربائية أثاث تطبيق في مجال السيارات	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	104 MPa	15083.95 psi	ASTM D638
استطالة الشد	30 %	-	ASTM D638
قوة الانحناء	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة القالب	C°	-	-
ضغط الحقن	MPa	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.