Nipol® DN3335

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوصى باستخدام NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) عندما تكون هناك حاجة إلى مقاومة الزيت أو المذيبات من أجل الأداء السليم للأجزاء المطاطية. تتوفر مطاطات النتريل Nipol في نطاق واسع من محتوى الأكريلونيتريل لضمان الأداء الأمثل في مجموعة متنوعة من الظروف. مع زيادة محتوى الأكريلونيتريل، تتحسن مقاومة الوقود والزيت والمذيبات؛ تتحسن مرونة ومرونة درجات الحرارة المنخفضة مع زيادة محتوى البوتادين. للحصول على نطاق واسع من الصلابة والخصائص الأساسية الأخرى، يمكن مزج مطاطات Nipol لتحقيق الأداء الأمثل. تعتبر مطاطات Nipol هي الأفضل قيمة لجميع تطبيقات الزيوت والحرارة والمواد الكيميائية باستثناء التطبيقات الأكثر تطلبًا، وهي متوفرة في شكل مسحوق، فتات، سائل، وبالة. تعتبر مطاطات النتريل Nipol مناسبة بشكل خاص لتعديل المواد البلاستيكية الحرارية واللدائن المتصلدة بالحرارة؛ كما أنها تستخدم كمواد مضافة في الطلاءات والمواد اللاصقة. الخصائص/التطبيقات الخاصة تلوث منخفض للقالب، معالجة سريعة وسهلة. توازن جيد بين مرونة درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة المذيبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مادة مضافة Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	بالة فتات سائل مسحوق	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.978 g/cm³	-	-
لزوجة موني	30-40 MU	-	-
محتوى ACN	33 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.