Nipol® N917

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوصى باستخدام NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) عندما تكون هناك حاجة إلى مقاومة الزيت أو المذيبات للتشغيل السليم للأجزاء المطاطية. تتوفر مطاطات النتريل Nipol في مجموعة واسعة من محتوى الأكريلونيتريل لضمان الأداء الأمثل في مجموعة متنوعة من الظروف. مع زيادة محتوى الأكريلونيتريل، تتحسن مقاومة الوقود والزيت والمذيبات؛ تتحسن المرونة والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة مع زيادة محتوى البوتادين. للحصول على مجموعة واسعة من الصلابة والخصائص الأساسية الأخرى، يمكن مزج مطاطات Nipol لتحقيق الأداء الأمثل. تعتبر مطاطات Nipol هي الأفضل قيمة لجميع تطبيقات الزيت والحرارة والمواد الكيميائية الأكثر تطلبًا وهي متوفرة في شكل مسحوق وفتات وسائل وبالة. تعتبر مطاطات النتريل Nipol مناسبة بشكل خاص لتعديل المواد البلاستيكية الحرارية واللدائن المتصلدة بالحرارة؛ كما أنها تستخدم كمواد مضافة في الطلاء والمواد اللاصقة. الخصائص / التطبيقات الخاصة لزوجة متوسطة إلى عالية للقولبة بالضغط / النقل. درجة خاصة للسلع المقولبة والخراطيم والأحزمة التي تتطلب مقاومة الزيت وخدمة تشغيل من + 125 درجة مئوية إلى -50 درجة مئوية. مرونة عالية. انتفاخ منخفض للمياه.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة متوسطة-عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مرن	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مادة مضافة أحزمة / إصلاح الأحزمة خرطوم Plastics Modification	- - - -	- - - -
الأشكال	بالة فتات سائل مسحوق	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	-
لزوجة موني	55-70 MU	-	-
محتوى ACN	23 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.