Nipol® NBR DN101

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipol NBR (مطاط أكريلونيتريل بوتادين) هو مطاط صناعي يتميز بسعر ومعالجة وأداء متوازن للغاية، ويتميز بمقاومة فائقة للزيت وقوة ميكانيكية عالية. يستخدم Nipol NBR في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الخراطيم المقاومة للزيت، والأختام، والحلقات الدائرية O-rings، والبكرات، والمطاط العازل للاهتزاز، والألواح المطاطية. تقدم ZEON Corporation Nipol NBR عالي الجودة وعالي الأداء في جميع أنحاء العالم بصفتها الشركة الرائدة في تصنيع مطاط أكريلونيتريل بوتادين. يتميز الجيل التالي من مطاط أكريلونيتريل بوتادين عالي الكفاءة والأداء "DN Four Digits Series" بمقاومة تلوث القالب، مع معالجة بالحرارة بسرعة عالية ومرونة ارتداد عالية، وقد تم تطويره لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات. الخصائص والتطبيقات نسخة عالية من الأكريلونيتريل لمقاومة الزيت المتوازنة ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة مما يوفر تلطيخًا ممتازًا للقالب. أجزاء آبار النفط، وبطانات خلايا الوقود، وخراطيم الوقود والاستخدامات الأخرى التي تتطلب مقاومة للوقود العطري والزيوت والمذيبات. البكرات، والحشيات المقطوعة بالمخرطة، وأسرة الغزل، وأختام تعبئة الزيت، والحلقات الدائرية "O" rings، وتعديلات الراتنج الفينولي، والأسمنت والمواد اللاصقة القوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة 2	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاوم للوقود قوة عالية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	خطوط الوقود	-	-
	حشيات	-	-
	تبطين	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
	Plastics Modification	-	-
	بكرات	-	-
	أختام	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.998 g/cm³	-	-
لزوجة موني	78 MU	-	-
الأكريلونيتريل المرتبط	43 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.