# Nipol® NBR DN225

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Zeon Chemicals .L.P | **الفئة** | NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Nipol NBR (مطاط الأكريلونيتريل بوتادين) هو مطاط صناعي يتميز بسعر متوازن للغاية، وقابلية للمعالجة، والأداء، ويتميز بمقاومة فائقة للزيت وقوة ميكانيكية عالية. يستخدم Nipol NBR في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الخراطيم المقاومة للزيت، والأختام، والحلقات الدائرية، والبكرات، والمطاط العازل للاهتزازات، والألواح المطاطية. تقدم ZEON Corporation Nipol NBR عالي الجودة وعالي الأداء في جميع أنحاء العالم باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع مطاط الأكريلونيتريل بوتادين. يتميز الجيل التالي من مطاط الأكريلونيتريل بوتادين عالي الكفاءة وعالي الأداء "DN Four Digits Series" بمقاومة تلوث القالب، مع معالجة عالية السرعة ومرونة ارتداد عالية، وقد تم تطويره لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات. الخصائص والتطبيقات مقاومة جيدة للزيت ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة مما يوفر مقاومة جيدة لتآكل النحاس. مناسب للمكونات الإلكترونية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة 2 | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة<br>قوة عالية<br>مقاوم للزيت | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | - | - |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **الوزن النوعي** | 0.978 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 32 MU | - | - |
| **الأكريلونيتريل المرتبط** | 34 % | - | - |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.