Nipol® NBR DN2850

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipol NBR (مطاط الأكريلونيتريل بوتادين) هو مطاط صناعي يتميز بسعر متوازن للغاية، وقابلية للمعالجة، والأداء، ويتميز بمقاومة فائقة للزيت وقوة ميكانيكية عالية. يستخدم Nipol NBR في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الخراطيم المقاومة للزيت، والأختام، والحلقات الدائرية، والبكرات، والمطاط العازل للاهتزازات، والألواح المطاطية. تقدم ZEON Corporation Nipol NBR عالي الجودة وعالي الأداء في جميع أنحاء العالم باعتبارها الشركة الرائدة في تصنيع مطاط الأكريلونيتريل بوتادين. يتميز الجيل التالي من مطاط الأكريلونيتريل بوتادين عالي الكفاءة وعالي الأداء "DN Four Digits Series" بمقاومة تلوث القالب، مع معالجة عالية السرعة ومرونة ارتداد عالية، وقد تم تطويره لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات. الخصائص والتطبيقات معدل معالجة عالي، ومعامل عالي، وارتداد جيد ومقاومة جيدة للزيت ومقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة. خراطيم مقاومة للزيت، وحشوات، وحشيات، وأختام زيت، وحواجز، وبكرات، وقطع غيار صناعية أخرى، تتطلب مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة. قطع غيار للطائرات والسيارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة 2	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطائرات	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	حواجز	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	بكرات	-	-
	أختام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.968 g/cm³	-	-
لزوجة موني	50 MU	-	-
الأكريلونيتريل المرتبط	28 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.