Nipol® NBR N31

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nipol NBR (مطاط أكريلونيتريل بوتادين) هو مطاط صناعي بسعر ومعالجة وأداء متوازن للغاية ، ويتميز بمقاومة فائقة للزيت وقوة ميكانيكية عالية. يستخدم Nipol NBR في مجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك الخراطيم المقاومة للزيت ، والأختام ، والحلقات الدائرية ، والبكرات ، والمطاط العازل للاهتزازات ، والألواح المطاطية. تقدم ZEON Corporation Nipol NBR عالي الجودة وعالي الأداء في جميع أنحاء العالم بصفتها الشركة الرائدة في تصنيع مطاط أكريلونيتريل بوتادين. يتميز مطاط أكريلونيتريل بوتادين عالي الكفاءة وعالي الأداء من الجيل التالي "DN Four Digits Series" بمقاومة تلوث القالب ، مع معالجة بالحرارة عالية السرعة ومرونة ارتداد عالية ، وقد تم تطويره لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات. الخصائص والتطبيقات NBR قياسي متوسط عالي الأكريلونيتريل في نظام البلمرة الباردة. الأجهزة المطاطية في مجموعة واسعة تتطلب مقاومة الزيت مثل قطع غيار السيارات ، وأختام الزيت ، والحشوات ، والحلقات الدائرية ، والخراطيم الهيدروليكية ، وخراطيم الوقود ، والحجاب الحاجز ، وبكرات الطباعة ، وأسرّة الغزل ، وبكرات المئزر ، ونعال الأحذية ، والأحذية ، والحصائر والتطبيقات الأخرى التي تتطلب مقاومة الزيت.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة 2	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قوة عالية مقاوم للزيت	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	حواجز	-	-
	أحذية	-	-
	خطوط الوقود	-	-
	خرطوم	-	-
	بكرات	-	-
	أختام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.978 g/cm³	-	-
لزوجة موني	78 MU	-	-
الأكريلونيتريل المرتبط	34 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.