# Nipol® NX775

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Zeon Chemicals L.P. | **الفئة** | NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يوصى باستخدام NIPOL® NITRILE ELASTOMERS (NBR) عندما تكون هناك حاجة إلى مقاومة الزيت أو المذيبات للتشغيل السليم للأجزاء المطاطية. تتوفر لدائن النتريل Nipol في مجموعة واسعة من محتوى الأكريلونيتريل لضمان الأداء الأمثل في مجموعة متنوعة من الظروف. مع زيادة محتوى الأكريلونيتريل، تتحسن مقاومة الوقود والزيت والمذيبات؛ تتحسن المرونة والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة مع زيادة محتوى البوتادين. للحصول على نطاق واسع من الصلابة والخصائص الأساسية الأخرى، يمكن مزج لدائن Nipol لتحقيق الأداء الأمثل. تعتبر لدائن Nipol هي الأفضل قيمة لجميع تطبيقات الزيت والحرارة والمواد الكيميائية الأكثر تطلبًا وهي متوفرة في شكل مسحوق وفتات وسائل وبالة. تعتبر لدائن النتريل Nipol مناسبة بشكل خاص لتعديل المواد البلاستيكية الحرارية واللدائن المتصلدة بالحرارة؛ كما أنها تستخدم كمضافات في الطلاءات والمواد اللاصقة. الخصائص/التطبيقات الخاصة مقاومة الاحتراق للمعالجة الممتازة بأكاسيد الزنك المطلية التقليدية. قولبة الحقن عالية الأداء، والبكرات، والأحزمة المقواة، والخراطيم المبثوقة. معدل معالجة سريع. محتوى الكربوكسيل هو 0.083 EPHR.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | معالجة سريعة | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| | مقاوم للمذيبات | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | مادة مضافة<br>أحزمة / إصلاح الأحزمة<br>خرطوم<br>Plastics Modification | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة<br>فتات<br>سائل<br>مسحوق | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة<br>بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.978 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 35-53 MU | - | - |
| **محتوى ACN** | 27 % | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.