Zetpol® 1020EP

المصنع	Zeon Chemicals L.P.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

توفر مطاطات النتريل المهدرجة (HNBR) ®ZETPOL خدمة فائقة في تطبيقات البيئات القاسية. لا يُظهر Zetpol مقاومة أعلى بكثير من مطاطات NBR للحرارة والبنزين الحامض والأوزون فحسب، بل يوفر أيضًا احتفاظًا ممتازًا بالخصائص في درجات حرارة تتراوح من -40 درجة مئوية إلى +160 درجة مئوية. عند تركيبه بشكل صحيح، يكون Zetpol مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب قوة عالية في درجة حرارة عالية. يُظهر Zetpol درجة حرارة هشاشة أقل من NBR مع نفس انتفاخ الحجم في البنزين، وهو أكثر فعالية من حيث التكلفة من FKM، ويظهر الحد الأدنى من التدهور عند تعرضه لمضافات الزيت الخاصة. يقاوم Zetpol النفط الخام وزيت الديزل ومثبطات تآكل الأمين والبخار والأحماض، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأجزاء المقولبة والخراطيم المستخدمة في تطبيقات حقول النفط، سواء الاستكشاف أو الإنتاج. يوفر Zetpol خدمة ممتازة تصل إلى 125 درجة مئوية في كل من وقود الديزل الحيوي القائم على الدهون الحيوانية والدهون النباتية، مما يوفر خدمة فائقة في الخراطيم والحشيات وموانع التسرب المستخدمة في عمليات السيارات والمركبات الثقيلة. أخيرًا، يوفر Zetpol خدمة ممتازة في تطبيقات الأحزمة متعددة الأضلاع وأحزمة التوقيت نظرًا لأدائه الديناميكي طويل الأجل وقوته ومقاومته للأوزون. خصائص/تطبيقات خاصة نسخة سهلة المعالجة من 1020L، لتحسين خصائص التدفق. ممتاز لتطبيقات القولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة البنزين	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة درجة الحرارة العالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	Steam Resistant	-	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	حشيات	-	-
	خرطوم	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
	أختام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.978 g/cm³	-	-
لزوجة موني	23-37 MU	-	-
محتوى ACN	44 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
رقم اليود	24.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.