Zetpol® 2020L

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز NBR المهدرج (HNBR) بقوة عالية بالإضافة إلى مقاومة للحرارة والبنزين الحامض والأوزون. توفر درجة مقاومة درجات الحرارة المنخفضة خصائص فيزيائية متميزة عبر نطاق واسع من درجات الحرارة، من -40 إلى 150 درجة مئوية. فيما يتعلق بالتطبيقات المتعلقة بالوقود، مقارنة بالمطاط الذي يحتوي على الفلور، يُظهر Zetpol أداءً متجاوزًا من حيث التكلفة، بينما يتوافق في الوقت نفسه مع المتطلبات المحددة لتلك التطبيقات. كما أنه يوفر مقاومة فائقة لمختلف إضافات زيت التشحيم. يتيح استخدام Zetpol تصنيع الأجزاء المطاطية بما في ذلك الأختام والخراطيم والحشيات بوظائف ممتازة في درجات الحرارة العالية، حيث أنه يسهل تصميم المركبات عالية معامل المرونة ويحافظ على قوة كبيرة في درجات الحرارة العالية. يعتبر Zetpol أيضًا الخيار الأمثل لتطبيقات حفر الآبار النفطية، نظرًا لقدرته على مقاومة البخار والحمض، فضلاً عن النفط الخام والغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل Zetpol بشكل جيد إذا تم تطبيقه على المعدات الصناعية، لأنه يلتصق بسهولة بأنواع مختلفة من المعادن ويظهر مقاومة ممتازة للتآكل والمواد الكيميائية. علاوة على ذلك، بالنسبة للأحزمة المختلفة، مثل الأحزمة المتزامنة والأحزمة على شكل V، تساهم الخصائص الديناميكية المتميزة لـ Zetpol والقوة العالية ومقاومة الأوزون ومقاومة الحرارة بشكل كبير في تحسين المتانة. الخصائص والتطبيقات نسخة Mooney منخفضة من Zetpol 2020. ممتاز للقولبة بالنقل أو الحقن. مناسب للمعالجة بالكبريت والبيروكسيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاومة البنزين	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	Steam Resistant	-	
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
	بكرات	-	-
	أختام	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
	قولبة نقل الراتنج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	-
لزوجة موني	58 MU	-	-
الأكريلونيتريل المرتبط	36 %	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة اليود	28.0 mg/100 mg	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.