# Nipol® LX511A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Zeon Chemicals .L.P | **الفئة** | Latex |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Latex من كوبوليمر أكريلونيتريل بوتادين (NBR latex) الخصائص نتريل متوسط إلى مرتفع. ربط متقاطع سهل باستخدام أكسيد الزنك. الفيلم ناعم ومرن. مقاومة ممتازة للزيت والمذيبات. يتجمد بالحرارة بشكل حاد بواسطة كوبوليمر بولي سيلوكسان عضوي. أكثر مرونة من 1571H. التطبيقات أقمشة التلميع والحشيات. جلد صناعي. مواد رابطة سميكة من الأقمشة غير المنسوجة، وقاعدة مواد رابطة من الأقمشة غير المنسوجة للجلد الصناعي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك | - | - |
| | قابل للتشابك | - | - |
| | مرونة عالية | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| | ناعم | - | - |
| | مقاوم للمذيبات | - | - |
| **الاستخدامات** | مادة رابطة | - | - |
| | أقمشة | - | - |
| | حشيات | - | - |
| | جلد صناعي | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة المحلول** | 20 mPa·s | 20.0 cP | - |
| **متوسط حجم الجسيمات** | 170 nm | - | - |
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 8.0 | - | - |
| **التوتر السطحي** | 30 mN/m | 30.0 dyne/cm | - |
| **المواد الصلبة الكلية** | 46 % | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | -19.0 C° | -2.2 F° | DSC |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.