Nipol® LX851F2

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لاتكس أكريلات الخصائص متوسط الصلابة. مقاومة ممتازة لتغير اللون الناتج عن الضوء والتقدم في العمر. الفورمالديهايد منخفض للغاية. التطبيقات قطن الراتينج والفلاتر والصوف القطني. لوحات قماشية (مشربة).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للتشابك صلابة متوسطة	- - -	- - -
الاستخدامات	مرشحات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	60 mPa·s	60.0 cP	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التوتر السطحي	30 mN/m	30.0 dyne/cm	-
المواد الصلبة الكلية	45 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	15.0 C°	59.0 F°	DSC

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.