Nipol® LX854E

المصنع	Zeon Chemicals L.P.	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لاتكس أكريلات الخصائص ربط ذاتي أقوى من LX852B. الفورمالديهايد منخفض. نوع ناعم. التطبيقات أقمشة غير منسوجة لوسائد الأرضيات الخشبية ، قطن الراتينج ، والملابس. ملصقات الأقمشة (ملصقات تعليمات العناية) ، ولوحات قماشية (مشربة).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للتشابك ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	أقمشة Labels غير منسوجات	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	25 mPa·s	25.0 cP	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	6.5	-	-
التوتر السطحي	27 mN/m	27.0 dyne/cm	-
المواد الصلبة الكلية	45 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-10.0 C°	14.0 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.