Nipol® LX855EX1

المصنع	Zeon Chemicals L.P.	**الفئة**	Latex
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Acrylate latex الخصائص أكثر صلابة من LX851 مع مقاومة جيدة للغسيل والتنظيف الجاف. فورمالدهايد منخفض للغاية. التطبيقات مناديل مبللة، وحصائر صواني الطعام، وفلاتر التهوية. الألياف الزجاجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للتشابك	- -	- -
الاستخدامات	مرشحات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	20 mPa·s	20.0 cP	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	6.5	-	-
التوتر السطحي	28 mN/m	28.0 dyne/cm	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد الصلبة الكلية	45 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	36.0 C°	96.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.