Nipol® AR 124

المصنع	Zeon Chemicals .L.P	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوفر مطاط الأكريليك، وهو مطاط متخصص يستخدم أكريلات الألكيل كمكون أساسي، مقاومة فائقة للحرارة والزيت (المواد التشحيم) والطقس. يتحمل الاستخدام لفترات طويلة من الزمن في درجات حرارة عالية من 150 إلى 175 درجة مئوية، مما يوفر مقاومة ممتازة للحرارة عند مستوى أقل بقليل من المطاط المحتوي على الفلورو والمطاط السيليكوني. لذلك، يتم استخدامه في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل الخراطيم والأنابيب والأختام والحشيات للسيارات والآلات الصناعية العامة. تم تطوير درجة جديدة تتميز بمقاومة محسنة للحرارة مؤخرًا ومن المتوقع أن تدعم تطبيقات أكثر شمولاً في المستقبل. الخصائص والتطبيقات تحسين قابلية المعالجة بالطحن. وقت الاحتراق أطول من AR41.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.11 g/cm³	-	-
لزوجة موني	35 MU	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-39.0 C°	-38.2 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.