# Nipol® SBR 1723

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Zeon Chemicals L.P. | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

يتم إنتاج Nipol SBR من خلال بلمرة المستحلب وهو متفوق على المطاط الطبيعي في مقاومة الشيخوخة الحرارية، ومقاومة التآكل، ومقاومة الأوزون، والمقاومة الكيميائية، وأداء مثبطات الحريق، ونفاذية الغاز. علاوة على ذلك، من حيث قوة الشد ومقاومة الكسر الانحنائي، يمكن الحصول على أداء مطابق تقريبًا للمطاط الطبيعي عن طريق تحسين التركيب. يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من المنتجات المطاطية الصناعية، مثل الإطارات والأحذية. الاستخدامات مداس الإطارات المطاطي، والسلع المقولبة والمبثوقة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة 2 | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الاستخدامات** | إطارات | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **الوزن النوعي** | 0.948 g/cm³ | - | - |
| **لزوجة موني** | 47 MU | - | - |
| **الستايرين المرتبط** | 23.5 % | - | - |
| **محتوى الزيت** | 38 phr | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.